

瓦楞纸技术指标

指标	单位	47 克
定量	G/m ²	47±2
松厚度	Cm ³ /g	1.7
抗张指数 (纵向)	N. m/g	40
撕裂指数 (横向)	mN. m ² /g	5.0
表面吸收重量 (正/反, 1 min)	G/m ²	<70
水分	%	8.0±2

测试条件: 温度 23±1°C, 相对湿度 RH (50±2) %

检验方法: 按照国际 GB/T 相关标准执行